

Asfalto Modificado

BITUPRIMER FLEX



Caraterísticas

O asfalto plástico BITUPRIMER FLEX 90/30 é formulado especialmente para a construção civil.

Caracteriza-se por ser um produto de amplo rango térmico com alta flexibilidade a frio sem escorrimento a altas temperaturas e boa adesividade, para ser aplicado em qualquer tipo de obra.

Campos de aplicação - Utilizações

- Aplicação de manta asfáltica
- Reforços de ralos e tubulações
- Juntas de dilatação



Segmentos

- Construção civil

Apresentação

- Saco 25 kg
- Saco 50 kg
- Granel 25 tn

Classificação

Asfalto modificado polimérico

Especificação técnicas

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO	RESULTADO
Penetração 25°/100g/5s	dmm	6576	40/55
Ponto de amolecimento	°C	6560	85/105
Ponto de fulgor	°C	ASTM D92	> 235

Informações de segurança:

- Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química.
- Evite a inalação de fumaça e contato prolongado com a pele e olhos, o contato prolongado com a pele pode causar dermatites.
- Em caso de inflamação do produto não utilizar água, para o combate utilizar pó químico ou areia.
- Em caso de queimadura ou respingo não remover o produto da pele, resfriar com água em abundância e procurar assistência médica imediatamente.
- Produto tóxico se ingerido, deverá ser mantido fora do alcance de crianças e animais.
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.

Produto derivado de petróleo.
EPI - Equipamentos de proteção individual a utilizar na aplicação

EPI'S INDICADOS

EQUIPAMENTO	Nº DE CA
Sapatos adequados	12174
Luvas de raspa	1713
Óculos de segurança	6136
Máscara semifacial	4115
Avental de raspa	NA
Caneleira	9123
Capacete	8562

Consumo:

1 Kg/m²/mm.

Aplicação:

O produto deverá ser aquecido em 180 / 200 °C em caldeira apropriada ou tambor metálico. Aplicar o produto com meada de juta.

Armazenagem:

Armazenar em embalagem original afastado da luz solar, em local seco e coberto, longe de fontes de calor.

Empilhamento Máximo de 15 sacos.

Validade:

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Os dados mencionados nesta especificação técnica estão baseados em provas de laboratório cuidadosamente controlados e em função dos nossos conhecimentos e experiências adquiridos. Podem ocorrer variações dentro de limites razoáveis. Não podemos nos responsabilizar por aplicações impróprias.

Em caso de dúvidas, consulte o nosso Departamento Técnico.



PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM
SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES.



Companhia Brasileira de Alumínio



PRIMER IMPERMEABILIZANTES®
R. B-3 n°520 Área Industrial
São José SC 88104-750
Fone/Fax: (48) 3343-2100 / 0152
e-mail: primer@primer.com.br

TELEVENDAS DDG 0800 48 22 20

De segunda a sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h
Para mais informações consulte nosso departamento técnico ou acesse na internet www.primer.com.br